

Gres porcellanato Porcelain stoneware Grès cérame Feinsteinzeug **UNI EN 14411 Bia Allegato G (ISO 13006)**

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	WALLPAPERS
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gels Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Nessuna alterazione</b> No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher
<b>Caratteristiche di regolarità</b> Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza / Length and width</b> Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max
		<b>Spessore / Thickness</b> Epaisseur / Stärke	± 5% max
		<b>Rettilineità spigoli / Straightness of sides</b> Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max
		<b>Ortogonalità / Rectangularity</b> Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
		<b>Planarità / Length and width</b> Longuer et largeur / Ebenflächigkeit	± 0,5% max
<b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico</b> They must not show relevant signs of chemical attacks Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Come dichiarato</b>	Naturale ≤ 3
<b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Stabile</b>	<b>Nessuna Variazione</b>
<b>Durezza Superficie Mohs</b> Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	Naturale 6-8
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	<b>Resiste</b> Resistant
<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	<b>D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ &gt; 0,40)</b>	> 0,4
	DIN 51130	<b>In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro</b> Basing on the environment or on the working area	Superficie naturale Natural surface in R9

# WALLPAPERS

CARTE DA PARATI IN GRES PORCELLANATO  
60x120 24"x48"

**I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.**  
Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.  
Les décors sont emballés mélangés dans les cartons et il est possible la répétition de plusieurs sujets dans le même carton.  
Die Dekore sind gemischt eingepackt und es ist moeglich dass sich einige Motive im gleichen Karton wiederholen.

**I decori non hanno un verso di posa e non creano figure composte se accostati insieme.**  
The decorations do not have a laying direction and do not create composed figures when placed together.  
Les décorations n'ont pas de bord de pose et ne créent pas de figures composées lorsqu'elles sont assemblées côte-à-côte.  
Die Dekorationen müssen nicht in einer bestimmten Richtung verlegt werden und bilden aneinandergereiht keine zusammengesetzten Figuren.





# PEONY

60x120 24"x48"

rettificato | rectified | rectifié | rektifiziert



303523/74

122

PEONY Rettificato (3 soggetti misti)

60x120

2

spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940



# FOLIAGE

60x120 24"x48"

rettificato | rectified | rectifié | rektifiziert

V4

HD



303520/74

122

FOLIAGE Rettificato (2 soggetti misti)

60x120

2

spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940





# GOLDEN FERN

60x120 24"x48"

rettificato | rectified | rectifié | rektifiziert



V4

HD

303525/74

122

**GOLDEN FERN** Rettificato (2 soggetti misti)

60x120

2

spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m <sup>2</sup> /boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m <sup>2</sup> /europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940





# BRONZE FERN

60x120 24"x48"

rettificato | rectified | rectifié | rektifiziert



V4

HD

303524/74

122

**BRONZE FERN** Rettificato (2 soggetti misti)

60x120

2

spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m <sup>2</sup> /boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m <sup>2</sup> /euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940





# GEOMETRIC

60x120 24"x48"

rettificato | rectified | rectifié | rektifiziert



303522/74

122

GEOMETRIC Rettificato (2 soggetti misti)

60x120

2

spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m <sup>2</sup> /boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal boxes/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m <sup>2</sup> /europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940





**LINES**

60x120 24"x48"

rettificato | rectified | rectifié | rektifiziert

V4

HD



303521/74

122

LINES Rettificato (2 soggetti misti)

60x120

2

spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940



# IMPACT

60x120 24"x48"

rettificato | rectified | rectifié | rektifiziert



303526/74

122

IMPACT Rettificato (2 soggetti misti)

60x120

2

spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940